

КОМПОЗИТНЫЙ МАТЕРИАЛ EcoDigital Synthetic 185 СПЕЦИФИКАЦИЯ

Плотность	180 ±15 г/м ²	ISO 536
Толщина	185 ±15 мкм	ISO 534
Разрывное усилие		
MD	200 Н/15мм	ISO 1924-3; 300 мм/мин.
CD	130 Н/15мм	
Жесткость на изгиб		
MD	0,55 Н	DIN 53121; 15°/109мм
CD	0,28 Н	
Белизна	120%	ISO 11475
Оптическая яркость	92%	ISO 2471

Рекомендуемый режим печати для техники **Canon, Konica Minolta, Xerox** и т.п. - **“Тонкая бумага для печати”** (минимальный нагрев в сочетании с максимальной скоростью подачи). Соблюдение рекомендуемого режима гарантирует идеальное качество в том числе и при двусторонней печати. Отклонения от него могут привести к незначительной деформации плоскости листа.

ТОВ «ЕКОТРЕЙДІНГ ЄВРОПА»
ECOTRADING EUROPE LLC

03150, м.Київ, вул.Димитрова, 14-Б
Телефон/факс: (044) 287-2074
+380505065615
+380631024440
+380674401227

